

Activated Carbon (คาร์บอน)

Specification

ขนาด	ขนาด mm.	ค่าไอโอดีน mg/g	ค่าความชื้น %	ความต่งงจำเพาะ	ปริมาณบรรจุ/ถุง
8x16	2.5x1.2	≥1200	≤10	0.3-0.6	50 ลิตร
8x30	0.6-2.3	≥1200	≤10	0.3-0.6	50 ลิตร



Ion Exchange Resin (เรซิน)

Specification

ขนาด mm.	ค่าแลกเปลี่ยนประจุ eq/L	ชนิด	ค่าความชื้น %	ความต่งงจำเพาะ	ปริมาณบรรจุ/ถุง
0.3-1.2	≥2.0	CAT Na+	45-50	1.2-1.3	25 ลิตร



Anthracite (แอนทราไซต์)

Specification

ขนาด mm.	ธาตุคาร์บอน %	ความต่งงจำเพาะ	ปริมาณบรรจุ/ถุง
0.8-2.0	≥92	1.40-1.70	40 ลิตร



Manganese (แมงกานีส)

Specification

ขนาด mm.	ค่าความชื้น %	ความต่งงจำเพาะ	ปริมาณบรรจุ/ถุง
1.0-1.8	≤15	1.2-1.3	25 ลิตร



Birm (เบิร์ม)

Specification

ขนาด Mesh	ขนาด mm.	ค่าความชื้น %	ความต่งงจำเพาะ	ปริมาณบรรจุ/ถุง
12x50	0.48	≤15	2.0	24 ลิตร



Sand / Stone (ทราย/กรวด)

Specification

	ขนาด mm.	ค่าความชื้น %	ความต่งงจำเพาะ	ปริมาณบรรจุ/ถุง
ทราย	0.8-1.0	≤15	1.5-1.8	35 ลิตร
กรวด	3.0-5.0	≤15	1.5-1.8	



Salt (เกลือ)

Specification

	ค่าความชื้น %	%โซเดียมคลอไรด์	ปริมาณบรรจุ/ถุง
ชนิดเกลือ	≤20	80	36 ลิตร

